

## TECHNICKÝ LIST

### CAROSOL TJOCKFLYTANDE ROSTSKYDDSMEDEL F-40 „OCHRANNÁ ANTIKOROZNÍ SILNOVRSTVÁ KOMPOZICE F-40“

**1. Popis výrobku:** CAROSOL TJOCKFLYTANDE ROSTSKYDDSMEDEL (F-40) je ochranná nástřiková antikorozní kompozice na bázi asfaltu a vosku.

**2. Použití:** CAROSOL TJOCKFLYTANDE ROSTSKYDDSMEDEL (F-40) se používá pro silnovrstvé ochranné nástřiky či nátěry spodků aut, vnitřků blatníků, schránek na baterie apod. Může být použita i pro antikorozní ochranu strojů, náradí apod. Vytváří matný, černý, elastický, silný film s excelentní ochranou proti korozi.

**3. Technická data:**

základní materiál:	asfalt, vosk
hustota:	cca 1,04 kg/l
hořlavost:	hořlavý – skupina 2b
bod vznícení:	+40°C
schnutí:	cca 12-24 hodin
skladovatelnost:	1 rok, skladujte v suchu a chladu

**4. Aplikační pokyny:**

Povrch, na který se hmota aplikuje, musí být suchý a čistý tzn. zbavený rzi, mastnoty a nečistot. Před aplikací hmotu řádně promíchejte, spray protřepejte. Při a po aplikaci zajistěte dobré větrání.

Hmota se nejlépe nanáší stříkáním stříkací pistolí přímo z 1 l balení. Samozřejmě je možno použít i jiné stříkací zařízení. Hmota se může nanášet i štětcem. Hmota není agresivní vůči autolakům, v případě potřeby odstranění hmoty z laku (při potřísnění) použijte white spirit (technický benzín) nebo studené odmašťovače.

Běžná tloušťka mokré vrstvy je 200-500 um (odpovídá spotřebě 0,2-0,5 l/m<sup>2</sup>)

<b>5. Balení:</b>	0,5 l (spray)	1,0 l	5,0 l
	20,0 l	60,0 l	200,0 l

**6. Odstíny:** černý

**7. Obecné:** Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.  
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Vyrobeno ve Švédsku (EU) - HAGMANS KEMI AB, S-511 10 Fritsla.

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.

V případě potřeby kontaktujte náš technický servis.

2005