

TECHNOLOGICKÝ LIST

DEKORATIVNÍ PODLAHOVÝ SYSTÉM

FÄRGFLINGOR - PODLAHOVÉ VLOČKY

1. Popis výrobku: Dekorativní systém je vytvořen několikvrstevným (3-4) nátěrem do něhož jsou rozhozeny dekorativní barevné podlahové vločky (Färgflingor).

2. Použití: Tento dekorativní systém dává podstatně atraktivnější výsledný efekt, než je možno docílit pouhým jednobarevným nátěrem. Opticky kryje i menší povrchové defekty podlahy, které naopak jednobarevný nátěr zvýrazňuje. Tento systém se především používá na betonové podlahy, ale může být použit i na dřevěné, dřevovláknité apod. podlahy. Je vhodný pro bytové, komerční i průmyslové podlahy, které jsou vystaveny menší či středně těžké zátěži.

3. Technická data:

Odpovídají materiálům, které jsou v systému použity – viz. Technické listy jednotlivých materiálů.

4. Příprava podkladu: Tento vícevrstvý systém není difúzně otevřený, proto může být aplikován pouze na podlahy vyztřelé, suché a zbavené nečistot, mastnot apod. Doporučuje se před aplikací prověřit vlhkost podlahy měřením, nebo praktickou zkouškou (na část podlahy – alespoň 1m² - položte igelitovou fólii, nechte cca týden a potom se přesvědčete, zda se na fólii nesrazila vodní pára). Pokud není podlaha suchá, není možno tento systém použít a musíte zvolit jiný difúzně otevřený nátěrový systém. Případně cementové mléko či jiné nepevné části se musí odstranit pískováním, otryskáním, obroušením nebo omytím kyselinou. Při aplikaci na starý nátěr, musí být odstraněny všechny nepevné části starého nátěru a povrch musí být zdrsňen.

5. Aplikční pokyny:

Pro aplikaci jednotlivých materiálů dodržujte pokyny uvedené v příslušných Technických listech! Nejprve aplikujte jednu základní vrstvu Golvfärg EP-V Blank. V případě, že podklad je velmi nasáklý, resp. je potřeba jej vyspravit aplikujte nejprve penetrační vrstvu materiálem Golvimpregnering EP-V nebo Häftprimer EP resp. proveďte vysprávký.

Po zaschnutí základní vrstvy aplikujte druhou vrstvu Golvfärg EP-V Blank. Do čerstvé vrstvy barvy rozhodte vločky Färgflingor v požadované hustotě. Vločky házejte směrem nahoru, aby volným pádem došlo k jejich rovnoměrnému rozptýlení v ploše. Nechte vrstvu uschnout. Po zaschnutí lehce přebruste jemným brusným papírem, aby se odstranily vyčnívající hrany vloček a povrch dočista pečlivě vysajte.

Následně aplikujte krycí bezbarvý lak Klarlack EP-V (ve 2 vrstvách) nebo Tjockfilmslack EP (stačí 1 vrstva). V případě potřeby odolnosti vůči UV záření, či venkovní použití, použijte Topplack PU 4020 (ve 2 vrstvách).

6. Rozpis materiálů a přibližné spotřeby:

1)	základní vrstva	Golvfärg EP-V Blank	0,12 kg/m ²
2)	barevná 2.vrstva	Golvfärg EP-V Blank	0,12 kg/m ²
3)	barevné vločky	Färgflingor	0,03 – 0,10 kg/m ²
4)	krycí lak	Klarlack EP-V (2 vrstvy)	2x0,12 kg/m ²
		nebo Tjockfilmslack EP (1 vrstva)	1x0,15-0,20 kg/m ²
		nebo Topplack PU4020 (2-3 vrstvy)	2-3x0,15 l/m ²

7. Odstíny: odstíny vloček dle originální vzorkovnice HAGMANS – zelená 9401, šedá 9303, červená 9404, žlutá 9406, béžová 9409, modrá 9424

Vyrobeno ve Švédsku (EU).

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepšímu zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.

V případě potřeby kontaktujte náš technický servis.

2005