TECHNICKÝ LIST

EPOXISPACKEL

„EPOXIDOVÝ PLNICÍ TMEL“

1. Popis výrobku: Epoxispackel je dvousložkový pružný plnicí epoxidový tmel, prakticky bez zápachu. Tmel má vysokou odolnost vůči agresivnímu prostředí a vlhkosti a má mimořádnou únosnost i v tenkých vrstvách.

2. Použití: Epoxispackel se používá k lepení, tmelení a pro opravy betonových, kamenných, dřevěných, ocelových, keramických apod. povrchů. Používá se i k instalaci podlahových lišt a drenážních systémů, tmelení menších nerovností, vyplňování děr a trhlin v kovových plátech, opravy kamenných a keramických děl.

3. Technická data:

difúzní charakteristiky:	difúzně uzavřený vůči vodním parám
specifická hmotnost:	A komp. 1,80 g/cm³ B komp. 1,07 g/cm³
zpracovatelnost směsi:	max. 20 minut
doba schnutí (při 20 °C):	po cca 3 hodinách může být tmel vyhlazen navlhčeným nářadím přetíratelnost po cca 3 hodinách, ne však déle než do 24 hod. ! (jinak se musí povrch zdrsnit pro kvalitní přilnavost)
pochůznost:	po cca 12 hodinách, plné zatížení po 5-7 dnech
min. teplota pro aplikaci:	+5 °C !!
hodnota dle Shora:	67
nebezpečí požáru:	žádné
obsah sušiny:	100%
spotřeba materiálu:	podle typu aplikace
skladovatelnost:	2 roky, skladujte v suchu a chladu, nesmí zmrznout !!

4. Příprava podkladu: Beton musí být suchý, vyzrálý, bez nečistot, mastnot apod. Případné cementové mléko či jiné nepevné části se musí odstranit pískováním, otryskáním, obroušením nebo omytím kyselinou. Při tmelení povrchů se zbytky starých nátěrů, je třeba tyto otryskat a odstranit veškerou uvolněnou barvu. Jiné povrchy musí být suché, bez mastnot a nečistot. Vysoce porézní materiály doporučujeme ošetřit základním nátěrem Häftprimer EP.

5. Aplikační pokyny:

poměr míchání:	A : B 1 : 1 objemově
ředění:	bez ředění
aplikace:	ocelovým nebo gumovým nožem ke tmelení („kytovací nůž“)

Opatrně důkladně smíchejte obě složky, aby se do směsi nazapravoval vzduch, do dosažení šedého odstínu směsi. K aplikaci použijte „kytovací nůž“ nebo špachtli a upravte tmel do potřebného tvaru. Po cca 3 hodinách můžete povrch uhladit navlhčeným nářadím.
Zajistěte dobré větrání. Pracovní nářadí čistěte prostředkem Förtunning 4000 okamžitě po ukončení aplikace.

6. Balení: 0,6 l 6 l (uvádí se celková hmotnost A+B)

7. Odstíny: A komp. černá B komp. bílá

Vyrobeno ve Švédsku (EU).

8. Obecné: Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.
Po otevření obalu obsah co nejdříve zpracujte.
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.

V případě potřeby kontaktujte náš technický servis. 2005

Dovoz a distribuce v ČR a SR:
PRECOL s.r.o., 294 74 Předměřice n.Jiz. 74,
tel. 326313528, fax. 326313535, mob. 731114258