TECHNICKÝ LIST

GOLVFÄRG EP-V OBJEKT

„PODLAHOVÁ BARVA EP-V“

1. Popis výrobku: Golvfärg EP-V Objekt je dvousložková difúzně otevřená epoxidová barva na vodní bázi

2. Použití: Golvfärg EP-V Objekt je barva určená především na betonové podlahy, ale může být použita i na dřevěných, dřevovláknitých aj. podlahách. Je vhodná pro bytové, komerční i průmyslové podlahy, které jsou vystaveny menší či středně těžké zátěži. Barva má vyjímečně dobré difúzní charakteristiky a proto je zvláště vhodná pro podlahy bez izolace, nebo pro čerstvě betonované podlahy.

3. Technická data:

difúzní charakteristiky:	difúzně otevřená vůči vodním parám
specifická hmotnost:	A komp. 1,05 g/cm³ B komp. 1,25 g/cm³
zpracovatelnost směsi:	max. 1 hodinu
doba schnutí (při +15°C):	další nátěr po 10 hodinách, ne však déle než do 24 hodin !
pochůznost:	po cca 24 hodinách, plné zatížení po 5-7 dnech
min. teplota pro aplikaci:	+10°C !!
stupeň lesku:	pololesklá, cca 40%
nebezpečí požáru:	žádné
obsah sušiny:	40%, 1 vrstva vydá cca 40 um
spotřeba materiálu:	0,12 kg/m² pro 1 vrstvu, vydatnost 8 m²/kg pro 1 vrstvu
skladovatelnost:	1 rok, skladujte v suchu a chladu, nesmí zmrznout !!

4. Příprava podkladu: Nově pokládané betonové podlahy je třeba nechat min. 1 týden vyschnout. Musí být povrchově suché, bez nečistot a mastnot. Případné cementové mléko či jiné nepevné části se musí odstranit pískováním, otryskáním, obroušením nebo omytím kyselinou. Při aplikaci na starý nátěr, musí být odstraněny všechny nepevné části starého nátěru a povrch musí být zdrsněn.

5. Aplikační pokyny:

poměr míchání:	A : B 1 : 3 váhově
ředění:	vodou cca 10% při prvním nátěru na savý podklad, jinak neředit
aplikace:	štětcem, štětkou nebo válečkem

Aplikujte alespoň 2 vrstvy (dle kvality podkladu). Zajistěte dobré větrání, aby došlo k odpaření veškeré vody před zaschnutím nátěru. Při atmosférické vlhkosti nad 85% může být povrch matný a skvrnitý. Pracovní náčiní čistěte ve vodě okamžitě po ukončení aplikace.

6. Balení: 4 kg 15 kg (uvádí se celková hmotnost A+B)

7. Odstíny: odstíny dle originální vzorkovnice HAGMANS
02 tmavě šedá 03 světle šedá

8. Obecné: Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.
Po otevření obalu obsah co nejdříve zpracujte.
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Vyrobeno ve Švédsku (EU).

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.

V případě potřeby kontaktujte náš technický servis. 2005

Dovoz a distribuce v ČR a SR:
PRECOL s.r.o., 294 74 Předměřice n.Jiz. 74,
tel. 326313528, fax. 326313535, mob. 731114258