

# TECHNICKÝ LIST

## HÄFTPRIMER EP

### „PEVNÝ ZÁKLAD EP“

1. Popis výrobku: Häftprimer EP je dvousložková bezrozpuštědlová epoxidová pryskyřice

2. Použití: Häftprimer EP se používá především jako základní nátěr podlah. Může být použit jako vysprávkový materiál v kombinaci s plnivou pro zaplnění nerovností a poruch podlah nebo jako lepidlo. Má výtečné adhezivní vlastnosti a proto je vhodný na beton, plast, ocel, železo, dřevo, keramiku apod.

3. Technická data:

difúzní charakteristiky:	difúzně uzavřený vůči vodním parám
specifická hmotnost:	A komp. 1,13 g/cm <sup>3</sup> B komp. 1,01 g/cm <sup>3</sup>
zpracovatelnost směsi:	max. 35 minut
doba schnutí (při +15 °C):	přetíratelnost po cca 10 hodinách ne však déle než do 24 hod. !
pochůznost:	po cca 15 hodinách, plné zatížení po 5-7 dnech
min. teplota pro aplikaci:	+5 °C !!
stupeň lesku:	lesklý
nebezpečí požáru:	žádné
obsah sušiny:	100%
spotřeba materiálu:	podle povrchu podlahy a typu aplikace
skladovatelnost:	2 roky, skladujte v suchu a chladu, nesmí zmraznout !!

4. Příprava podkladu: Povrch musí být suchý, bez nečistot a mastnot, beton vyvrážený. Případné nepevné části, či zbytky starých nátěrů musí být odstraněny pískováním, otryskáním či broušením. Odmaštění je možno provést odmašťovači resp. omytím kyselinou.

5. Aplikační pokyny:

- |                |   |
|----------------|---|
| poměr míchání: | A : B    65 : 35 váhově                                     |
| ředění:        | zpravidla se neředí event. ředidlem Förtunning 4000         |
| aplikace:      | štětcem, gumovou či ocelovou stěrkou nebo plstěným válečkem |
- a) Porézní a poškozené povrchy: do rozmíchané směsi Häftprimeru EP přidejte až do 1,7 dílu plniva Epoxifiller. **Řádně** promíchejte, aby ve směsi nebyly hrudky. Směs vylijte na podlahu a rozetřete ocelovou nebo gumovou stěrkou. Množstvím přidaného plniva regulujete tekutost směsi.
- b) Lepení lišt apod.: do rozmíchané směsi Häftprimeru EP přidejte asi 1,3 dílu plniva Microtalk. Vymíchejte stěrkovou hmotu a aplikujte stěrkou.
- c) Vyrovňování, opravy děr, vytváření sklonu: do rozmíchané směsi Häftprimeru EP přidejte 5-6 dílů křemičitého písku JP. Směs je nutno **řádně** promíchat, nejlépe strojním míchadlem. Vytvořená stěrková hmota se aplikuje ocelovou stěrkou, špachtlí apod. do požadovaného tvaru.

Zajistěte dobré větrání. Pracovní nářadí čistěte prostředkem Förtunning 4000 okamžitě po ukončení aplikace.

6. Balení:            1 kg                    4 kg                    12 kg                    (uvádí se celková hmotnost A+B)

7. Odstíny:            transparentní nažloutlý

Vyrobeno ve Švédsku (EU).

8. Obecné:            Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.  
Po otevření obalu obsah co nejdříve zpracujte.  
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.

V případě potřeby kontaktujte náš technický servis.

2005