

TECHNICKÝ LIST

TOPPLACK PU 4020

„KRYCÍ LAK PUR“

1. Popis výrobku: Topplack PU 4020 je jednosložkový, vlhkovzdorný, uretanový lak s vyjímečnou odolností vůči světlu a UV záření a dlouhodobým zachováním lesku.

2. Použití: Topplack PU 4020 se používá především jako krycí nátěr pro dekorativní podlahové systémy (vločky, písek) ve venkovním prostředí a k překryvání podlahových nátěrů s potřebou vysoké odolnosti vůči UV záření.

3. Technická data:

difúzní charakteristiky:	difúzně uzavřený vůči vodním parám
specifická hmotnost:	1,00 g/cm ³
zpracovatelnost směsi:	dlouhodobá – bez tužidla
doba schnutí (při 15° C):	přetíratelnost po cca 8 hodinách, ne však déle než do 18 hod.!
stupeň lesku:	vysoký lesk, cca 90%
pochůznost:	po cca 24 hodinách, plné zatížení po 5-7 dnech
min. teplota pro aplikaci:	+5° C !!
nebezpečí požáru:	nebezpečný
obsah sušiny:	50%
spotřeba materiálu:	cca 0,12 l/m ² pro 1 vrstvu, vydatnost cca 8 m ² /l (hladký povrch)
skladovatelnost:	2 roky, skladujte v suchu a chladu, nesmí zmrznout !!

4. Příprava podkladu: Beton musí být suchý, vyzrálý, bez nečistot, mastnot apod. Při aplikaci na podlahový systém s barevným pískem musí být přebytečný písek pečlivě odsán.

5. Aplikáční pokyny:

ředění:	zpravidla bez ředění, případně ředidlem Förtunning 450/2
aplikace:	štetcem nebo válečkem

Doporučuje se aplikovat alespoň ve 2 vrstvách. Pokud není atmosférická vlhkost vyšší než 60% může být další nátěr aplikován po 8 hodinách. Pokud není možno další nátěr aplikovat do 18 hodin od prvního, musí být povrch jemně zdrsňen pro kvalitní přílnavost.

Zajistěte dobré větrání. Pracovní nářadí čistěte prostředkem Förtunning 450/2 okamžitě po ukončení aplikace.

6. Balení: 1 l 5 l

7. Odstíny: bezbarvý, čirý

8. Obecně: Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.
Po otevření obalu obsah co nejdříve zpracujte.
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.

Vyrobeno ve Švédsku (EU).

V případě potřeby kontaktujte náš technický servis.

2005

TECHNICKÝ LIST

TOPPLACK PU MATT

„KRYCÍ LAK PUR MAT“

1. Popis výrobku: Topplack PU Matt je dvousložkový bezrozpuštědlový polyuretanový průhledný lak

2. Použití: Topplack PU Matt se používá především jako krycí nátěr pro dekorativní podlahové systémy (vločky, písek) a další epoxidové systémy HAGMANS. Zvláště vhodný je pro přetírání světlých odstínů. Při tmavých odstínech se případné poškrábání projevuje jako světlé linky, které nelze odstranit.

3. Technická data:

difúzní charakteristiky:	difúzně uzavřený vůči vodním parám
specifická hmotnost:	1,14 g/cm ³ směsi
zpracovatelnost směsi:	cca 2 hodiny
doba schnutí (při 15 °C):	na dotyk po cca 4 hodinách, přetíratelný po 4 hodinách
stupeň lesku:	hluboký mat, cca 7%
pochůznost:	plné zatížení po 24 hodinách
min. teplota pro aplikaci:	+15 °C !!
nebezpečí požáru:	žádné
obsah sušiny:	100%
spotřeba materiálu:	cca 0,08-0,10 kg/m ² pro 1 vrstvu, vydatnost cca 10 m ² /kg
skladovatelnost:	1 rok v neotevřeném balení, skladujte v suchu a chladu, nesmí zmrznout !!

4. Příprava podkladu: Beton musí být suchý, pevný, vyžralý, bez nečistot, mastnot apod. Při aplikaci na podlahový systém s barevným pískem musí být přebytečný písek pečlivě odsán a musí být dodržen časový odstup pro přetírání. Při přelakování starých nátěrů, musí být tyto pevné a zdrsňené.

5. Aplikáční pokyny:

poměr míchání:	A : B 9 : 1 váhově
ředění:	zpravidla bez ředění, případně ředidlem Förtunning 450/2
aplikace:	stěrka z měkčené gumy nebo válečkem

Doporučuje se aplikovat alespoň ve 2 vrstvách. Po rozmíchání rozetřete lak stěrkou z měkčené gumy nebo podobným nářadím v předepsané vrstvě, dané spotřebou. Po rozetření válečkově plstěným válečkem. Je důležité aplikovat lak v rovnoměrné vrstvě. Pokud je aplikován nerovnoměrně nebo v menším množství než je předepsáno, mohou vzniknout skvrny nebo stopy po válečkování. Pokud je lak aplikován v silnější vrstvě je zde nebezpečí tvorby vzduchových bublin. Zajistěte dobré větrání. Pracovní nářadí čistěte prostředkem Förtunning 450/2 okamžitě po ukončení aplikace.

6. Balení: 10 kg (uvádí se celková hmotnost A+B)

7. Odstíny: průhledný, čirý

8. Obecně: Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.
Po otevření obalu obsah co nejdříve zpracujte.
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.

Vyrobeno ve Švédsku (EU).

V případě potřeby kontaktujte náš technický servis.

2005