

TECHNICKÝ LIST

AQUABARR PRIMER M2

„VODOBARIÉROVÝ Základ M2“

1. Popis výrobku: Aquabarr Primer M2 je ekologicky nezávadný roztok modifikované akrylové pryskyřice.

2. Použití: Aquabarr Primer M2 je základní penetrační nátěr zlepšující přilnavost krycích nátěrů (Aquabarr 2012, Takmassa aj.). Používá se především na asfaltové, lepenkové, betonové a podobné povrchy.

3. Technická data:

základní materiál:	akrylová pryskyřice
specifická hmotnost:	1,11 g/cm ³
zpracovatelnost:	dlouhodobá – bez tužidla
doba schnutí (při 20° C):	cca 4 hodiny, při relat. vlhkosti do 50% a tloušťce (0,2 kg/m ²)
spotřeba materiálu:	cca 0,15-0,25 kg/m ²
skladovatelnost:	2 roky, skladujte v suchu a chladu, nesmí zmrznout!

4. Příprava podkladu: Odstraňte veškeré nečistoty, mech a usazeniny z podkladu.

5. Aplikční pokyny: Aquabarr Primer M2 aplikujte jemným štětcem, válečkem nebo stříkáním. V případě stříkání je třeba hmotu naředit ředidlem HAGMANS-Förtunning 450/2 (rychlé), nebo HAGMANS-Förtunning 4000 (normální) – max. 15%.
Nářadí očistěte okamžitě po aplikaci uvedenými ředidly.

6. Balení: 1,5 l 12 l

7. Odstíny:

8. Obecné: Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.
Po otevření obalu obsah co nejdříve zpracujte.
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Vyrobeno ve Švédsku (EU).

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.