

TECHNICKÝ LIST

ASFALTPRIMER

„ASFALTOVÁ PENETRACE“

1. Popis výrobku: Asfaltprimer je studený asfaltový rozpouštědlový nátěr určený pro základní izolaci proti vlhkosti. Z hlediska rozpouštědlové složky odpovídá standardu HusAMAs.

2. Použití: Asfaltprimer se používá pro penetraci vysušených či degradovaných lepenkových střešních krytin před nátěrem hmotou HAGMANS-Takmassa. Užívá se také jako základní protivlhkostní izolace základových zdí.

3. Technická data:

specifická hmotnost:	0,89 g/cm ³
zpracovatelnost:	dlouhodobá – bez tužidla
doba schnutí (při 20° C):	cca 2 hodiny
hořlavost:	hořlavý, stupeň hořlavosti 2b
bod vznícení:	+30° C
obsah sušiny:	50%
spotřeba materiálu:	dle podkladu
skladovatelnost:	2 roky, skladujte v suchu a chladu

4. Příprava podkladu: Očistěte (oškrábejte, okartáčujte apod.) podklad od nečistot, rzi a jiných částic. Povrch musí být před aplikací čistý a suchý. Plechový podklad opatřete antikorozií základní barvou HAGMANS-Rostskyddsgrund.

5. Aplikční pokyny:

Nátěrovou hmotu aplikujte kartáčem, štětcem nebo válečkem. Hmota musí být dobře rozetřena, aby dobře propenetrovala veškeré drobné trhliny v podkladu a zajistila dobrou přilnavost krycího nátěru k podkladu. Nářadí očistěte okamžitě po aplikaci syntetickým ředidlem (např. HAGMANS-Förtunning 450/2, 4000)

6. Balení: 1 l 5 l 20 l 200 l

7. Odstíny: černý

8. Obecné: Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.
Po otevření obalu obsah co nejdříve zpracujte.
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Vyrobeno ve Švédsku (EU).

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.

V případě potřeby kontaktujte náš technický servis.

2005

Dovoz a distribuce v ČR a SR:
PRECOL s.r.o., 294 74 Předměřice n.Jiz. 74,
tel. 326313528, fax. 326313535, mob. 731114258