

TECHNICKÝ LIST

GRUNDISOLERING

„IZOLACE ZÁKLADU“

1. Popis výrobku: Grundisolering je olejový asfalt OA 80-90, určený k protivlhkostní izolaci především betonových povrchů a omítek. Může být také použit na ocel a železo.

2. Použití: Grundisolering se používá pro penetraci a protivlhkostní izolaci betonů, omítek apod. Může být použit i na ocel a železo, které je třeba nejprve ošetřit antikoročním základním nátěrem např. HAGMANS-Rostskyddsgrund.

3. Technická data:

specifická hmotnost:	0,91 g/cm ³
zpracovatelnost:	dlouhodobá – bez tužidla
hořlavost:	hořlavý, stupeň hořlavosti 2b
bod vznícení:	+30° C
obsah sušiny:	50%
spotřeba materiálu:	cca 0,3 l/m ² · dle podkladu
skladovatelnost:	2 roky, skladujte v suchu a chladu

4. Příprava podkladu: Očistěte (oškrábejte, okartáčujte apod.) podklad od nečistot, rzi a jiných částic. Povrch musí být před aplikací čistý a bez trhlin. Plechový podklad opatříte antikoroční základní barvou HAGMANS-Rostskyddsgrund. Výrobek je aplikovatelný i na vlhký povrch.

5. Aplikční pokyny:

Nátěrovou hmotu aplikujte kartáčem, štětcem nebo válečkem. Hmotu musí být dobře rozetřena. Pokud se výrobek aplikuje při nízkých teplotách, je vhodné ho zředit technickým benzínem. Nářadí očistěte okamžitě po aplikaci syntetickým ředidlem (např. HAGMANS-Förtunning 450/2, 4000) nebo technickým benzínem.

6. Balení: 1 l 5 l 20 l

7. Odstíny: černý

8. Obecné: Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.
Po otevření obalu obsah co nejdříve zpracujte.
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Vyrobeno ve Švédsku (EU).

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepšímu zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.

V případě potřeby kontaktujte náš technický servis.

2005