

TECHNICKÝ LIST

TAKBELÄGGNINGSFÄRG

„BARVA NA STRECHY“

1. Popis výrobku: Takbeläggningfärg je rozpouštědlový střešní nátěr na akrylové bázi. Vysoký obsah sušiny umožňuje i jednovrstvé aplikace.

2. Použití: Takbeläggningfärg je určen především pro nátěry plechových, eternitových a lepenkových střešních krytin. Materiál je možno použít i na asfaltové sportovní povrchy (tenisové kurty, areály pro kolečkové bruslení apod.).

3. Technická data:

základní materiál:	akrylový polymer rozpustný v technickém benzínu
specifická hmotnost:	1,15-1,20 g/cm ³
zpracovatelnost:	dlouhodobá – bez tužidla
doba schnutí (při 15°C):	cca 12 hodin, pochozí po 24 hodinách
hořlavost:	hořlavý, stupeň hořlavosti 2b
lesk:	matný cca 20%
obsah sušiny:	62%
ředění:	pro aplikaci stříkáním může být ředěn HAGMANS-Förtunning 450/2, nebo technickým benzínem – cca 10-20%. POZOR: při aplikaci na asfaltový povrch neředte !!
spotřeba materiálu:	cca 0,2 kg/m ² na 1 vrstvu pro plechový podklad (nenasákový) cca 0,25 kg/m ² na 1 vrstvu pro eternitový podklad (nasákový) cca 0,3-0,5 kg/m ² pro lepenkový podklad (podle struktury)
skladovatelnost:	2 roky, skladujte v suchu a chladu

4. Příprava podkladu: Podklad musí být před aplikací suchý a čistý. Krátký déšť po aplikaci nátěru nevádí, neovlivní nepropustnost materiálu. Vytrvalý déšť může způsobit zmatování povrchu. U nových lepenkových střech může asfalt z lepenky prosáknout skrz nátěr. Lepenkové a asfaltové povrchy po aplikaci nátěru mohou být cca týden měkčí na dotek, ostatní jsou pochozí po 24 hodinách.

5. Aplikční pokyny: plechová střecha: odstraňte veškerý rez a zbytky nátěru. Odmastěte. Na zkorodovaná místa aplikujte antikorozi základní barvu HAGMANS-Rostskyddsgrund. Pokud jsou v plechu trhliny či díry, vyspravte je tmelem HAGMANS-Epoxyfiller. Nátěr provádějte štětcem, válečkem nebo stříkáním.

eternitová střecha: očistěte špinavé nánosy a mech ze střechy, odstraňte nepevné části. Trhliny a díry mohou být vyspraveny tmelem HAGMANS-Epoxyfiller, event. v kombinaci s výztužnou textilií. První nátěr aplikujte štětcem, válečkem nebo stříkáním naředěný cca 10-20% ředidla HAGMANS-Förtunning 450/2 nebo technickým benzínem. Druhou vrstvu již neředte – pouze při aplikaci stříkáním ano.

lepenková střecha: očistěte špinavé nánosy, odstraňte mech a nepevné části. POZOR: pokud byla již lepenka natřena asfaltovým nátěrem, nemůže být použit Takbeläggningfärg !! Pro aplikaci použijte štětec nebo váleček. V případě nátěru ve světlém odstínu jsou nutné 2 vrstvy, aby se překryl tmavý lepenkový odstín.

6. Balení: 4 kg 20 kg

7. Odstíny: červený, černý, šedý, zelený, bílý

8. Obecné: Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.
Po otevření obalu obsah co nejdříve zpracujte.
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.

V případě potřeby kontaktujte náš technický servis. Vyrobena ve Švédsku (EU). 2005