

## BETON RESIN COLOR (code 108)

Vodouředitelná akrylátová barva na beton pro vnější povrchy

### 1. Základní charakteristika:

- ▶ BETON RESIN COLOR (108) je vodouředitelná, akrylátová, vodoodpudivá a omyvatelná, vysoce kvalitní barva pro betonové vnitřní i vnější povrchy.
- ▶ Je difúzně otevřená vůči vodním parám a vysoce odolná vůči povětrnosti.
- ▶ Je složená z akrylátové pryskyřice a přesně vybraných jemných plniv.
- ▶ Je velmi dobře zpracovatelná a vzhledem k nízké ceně je doporučena pro vnitřní i venkovní nátěry.
- ▶ Ideální pro nátěry severních stěn, ochranu před kyselými dešti apod.
- ▶ Přátelská vůči životnímu prostředí (DIN 55945)

SPOTŘEBA: je závislá od nasákavosti a hrubosti podkladu - 0,20-0,50 kg/m<sup>2</sup> (pro 2 vrstvy – základní a krycí)  
ODSTÍN: bílá, tónovatelná

### 2. Příprava podkladu – aplikační pokyny:

- ▶ Podklad musí být čistý, suchý, nosný, zbavený prachu, mastnot, nečistot, plísní apod.
- ▶ Nejprve aplikujte penetrační nátěr POLAT – AKRYLEX 165 (1101) ředěný vodou v poměru 1:1 (spotřeba cca 0,10-0,15 kg/m<sup>2</sup>).
- ▶ Dále aplikujte 2 nebo více vrstev neředěného nátěru BETON RESIN COLOR (108) v závislosti od nasákavosti a hrubosti podkladu. V případě nutnosti můžete nátěr ředit vodou do 8-10%

Aplikační nářadí: váleček, štětec, štětka, stříkáč zařízení - nářadí myjte vodou ještě před zaschnutím. Po zaschnutí myjte ředidlem.

### 3. Základní technická data:

odstín:	bílá, tónovatelná
hustota:	1,55 g/cm <sup>3</sup>
hodnota pH:	7-8
hořlavost:	nehořlavá
škodlivost:	netoxická přátelská vůči životnímu prostředí (DIN 55945)
ředění:	vodou
aplikační teplota:	5 – 35 °C
minimální zátěžová teplota po vytvrzení:	- 20 °C
odolnost:	vůči povětrnosti, kyselým deštům, plísním apod.
skladování:	1 rok v suchu při minimální teplotě +5 °C, nesmí zmraznout
balení:	5 kg - 15 kg - 25 kg

Vyrobeno v **Řecku** (EU).

4. Obecné: Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.  
Po otevření obalu obsah co nejdříve zpracujte. Obal po použití dobře uzavřít.  
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.

V případě potřeby kontaktujte náš technický servis.

2005